

Студена пластмаса Triflex Line

Информация за продукта

Описание на продукта

Студената пластмаса Triflex Line е двукомпонентен продукт без разтворители, базиран на полиметилметакрилатна смола (PMMA). Позволява производството на маркировки тип I и тип II като маркировки със затворена линия, както и под формата на агломерати и профили. Студената пластмаса Triflex Line е особено подходяща за пътища с голям трафик и високи изисквания за нощна видимост. Продуктите Triflex студена пластмаса се използват и в промишлени халета и паркинги с високи изисквания за устойчивост на износване. Продуктите Triflex Line са за битумни тавани като напр подходящ и за бетонови основи (с Triflex Than Grund L 1K). Могат да се обработват механично с помощта на екструдер и технология на изтегляща обувка, както и ръчно с помощта на изтегляща обувка, мистрия или изтегляща шпатула.

Области на приложение

Студената пластмаса Triflex Line се използва като маркировка тип I и тип II като маркировка за затворена линия, профил или агломерат.

Характеристики

Двукомпонентната студена пластмаса Triflex Line на базата на а Полиметилметакрилатната смола (PMMA) се характеризира със следното Качествени характеристики:

- Механично устойчив
- Напълно залепващ
- Устойчив на атмосферни влияния (UV, IR и др.)
- Устойчив на алкали
- Бързо реагиращ
- Еластичен
- Може да се прилага студено
- BAST тестван

Структура на системата

Triflex Than Grund L 1K – за уплътняване на бетонната повърхност и осигуряване на адхезия към повърхността. Пресо Line студена пластмаса 2K – като затворена маркировка, агломератна или профилна маркировка. Смес от последващи посипки – съгласно съответния BAST тест сертификат.

Тестови сертификати

Бяло:

Сертификат за изпитване на BAST № 2020 1DK 09.03 (маркиране на линии / тип II) Сертификат за изпитване BAST № 2020 1DK 09.04 (маркировка на линии / тип II) BAST тестов сертификат № 2020 1DK 10.03 (Неправилни агломерати / Тип II) BAST тестов сертификат № 2021 1DK 07.16 (обикновени агломерати / тип II) Сертификат за изпитване BAST № 2021 1DK 09.01 (агломерати върху бяла основна линия / Тип II) BAST тестов сертификат № 2021 1DK 10.04 (освежаване на неправилни агломерати / тип II) Студената пластмаса Triflex Line отговаря на изискванията на ZTV M13. Можете да намерите нашите актуални тестови сертификати на www.triflex.com/de/bast-pruefzeugnisse



Съхранение

На хладно, сухо, без замръзване и неотворено и несмесено ще се съхранява приблизително 12 месеца. Трябва да се избягва прякото излагане на контейнерите на слънчева светлина, включително на строителната площадка.

Инструкции за смесване

След старателно разбъркване на смолиестия компонент, съответното количество катализатор се смесва без бучки с бавно работеща бъркалка и се обработва незабавно. Потребителят може свободно да избира производителя и вида на катализатора (течен или прахообразен). В зависимост от външната температура се добавят от 1 до 2% катализатор.

Видове приложение

Мистрия
Ръчно устройство за маркиране
Самоходна машина за маркиране

Разход на материал

Студена пластмаса Triflex Line, плътност около 1,9 g/cm³
Маркировка на затворена линия:
Разход около 4,50 kg/m² при дебелина на слоя 2,5 mm.
Маркировка на агломерат:
Разход около 2,20 kg/m².
Маркировка на профила:
Разход около 6,50 kg/m² с дебелина на слоя от 3 до 5 mm.
Формула за изчисление:
Ширина на линията (m) x дължина на линията (m) x консумация (kg/m²) = консумация на площ (kg)

Живот на гърне

Приблизително 5 до 10 минути при +20 °C

Сух сезон

Приблизително 15 до 20 минути при +20 °C



Студена пластмаса Triflex Line

Информация за продукта

Преглед на продукта

Артикул №	Статия	Опаковка	Нюанс	Лагер
22603-910-156	Triflex Line студена пластмасова основна смола (БЕЗ нормална настройка)	18.00 кг метална кофа	9010 Бяло	
22603-123-140			1023 трафик жълто	
22603-313-140			3013 Червен домат	
22603-320-140			3020 трафик червено	
22603-517-140			5017 трафик синьо	
22603-624-140			6024 Traffic Green	
22603-743-140			7043 трафик сив В	
22603-905-140			9005 Черно	
22601-910-156	Triflex Line студена пластмасова основна смола (W1 зимна настройка)	Метална кофа 18,00 кг	9010 Бяло	
22601-123-140			1023 трафик жълто	
22601-313-140			3013 Червен домат	
22601-320-140			3020 трафик червено	
22601-517-140			5017 трафик синьо	
22601-624-140			6024 Traffic Green	
22601-743-140			7043 трафик сив В	
22601-905-140			9005 Черно	
26083-003	Каталитичен конвертор Triflex (включени) Количество за доставка: 1,5% на кг основна смола	0,20 кг РЕ торба	-	

Артикул №	Статия	Опаковка	Нюанс	Лагер
22603-910-128	Triflex Line студена пластмасова основна смола (БЕЗ нормална настройка)	28,00 кг метална	9010 Бяло	
22601-910-128	Triflex Line студена пластмасова основна смола (W1 зимна настройка)	кофа 28,00 кг	9010 Бяло	
26083-003	Трифлекс катализатор (включени) Количество за доставка: 1,5% на кг основна смола	метална кофа 0,20 кг РЕ торба	-	

Артикул №	Статия	Опаковка	Нюанс	Лагер
22603-910-031	Triflex Line студена пластмасова основна смола (БЕЗ нормална настройка)	1700,00 кг IBC за еднократна	9010 Бяло	
22601-910-031	Triflex Line студена пластмасова основна смола (W1 зимна настройка)	употреба 1700,00 кг IBC за	9010 Бяло	
26083-850-1	Течен катализатор Triflex A (включени) Количество за доставка: 1,5% на кг основна смола	еднократна употреба 25,00 кг пластмасова кутия	-	