

Preco Line 300

Информация за продукта

Приложения

Preco Line 300 се използва като тънкослойна пътна маркировка тип I, нанасяна чрез пръскане върху улици и паркинги и в халета, както и върху асфалтови и бетонни повърхности.

Имоти

1-компонентната, физически съхнеща боя с високо съдържание на твърдо вещество Preco Line 300 има основа от акрилатна смола и предлага следните характеристики:

Издържа на механични натоварвания

Напълно залепена адхезия

Устойчив на атмосферни влияния (UV, IR и др.)

Устойчив на алкали

BAST-тестван (Германски федерален изследователски институт за магистрали)

Изграждане на системата

Triflex Than Primer L 1K – за уплътняване на бетонната основа и осигуряване на адхезия на основата.

Preco Line 300 – маркиране с непрекъсната линия с дебелина на слоя от 0,3 до 0,6 mm.

Смес от материали за нанасяне – съгласно съответния BAST тестов сертификат. Preco Line Thinner – за регулиране на вискозитета.

Сертификати и данни от тестове

Текущите ни тестови сертификати могат да бъдат намерени в нашата област за изтегляне уебсайт www.triflex.com под заглавието „Маркировки“ или на www.triflex.com/certificates.

Размер на опаковката

Барабан
38.00 кг Preco Line 300

Цветовете

1023 Трафик жълто
3009 Червен оксид
3013 Доматно червено
3020 Трафик червено
5017 Трафик синьо
6024 Трафик зелено
7043 Трафик сиво В
9005 Черно
9010 Бяло



Съхранение

Може да се съхранява неотворен и несмесен за припл. 12 месеца на хладно и сухо място над точката на замръзване. Пазете контейнера от пряка слънчева светлина, дори на строителната площадка.

Условия за ползване

Температура на околната среда: +5°C до +35°C. Температура на основата: +5 °C до +45 °C. Относителна влажност: максимум 75%.

Начини на приложение

Нанасяне чрез пръскане с помощта на безвъздушен или сгъстен въздушен метод

Разход на материал

Preco Line 300, плътност припл. 1,45 g/cm³.

Необходим обем припл. 0,44 kg/m² с дебелина на слоя 0,3 mm
Необходим обем припл. 0,58 kg/m² с дебелина на слоя 0,4 mm

Формула за изчисление:

Ширина на линията (m) x дължина на линията (m) x обем (kg/m²)
= необходим обем за площ (kg)

Определяне на дебелината на сухия слой:

Дебелина на мокър филм	300µm	400µm	600 µm
Дебелина на сухия слой	180µm	240µm	360 цт

Време за съхнене

Припл. 20 до 30 минути. при +20 °C

Preco Line 300

Информация за продукта

Бележки за специални опасности

Вижте Информационния лист за безопасност, раздел 2

Съвети за безопасност

Вижте Информационния лист за безопасност, раздели 7 и 8

Мерки при пожар или авария

Вижте Информационния лист за безопасност, раздели 4, 5 и 6

Общи бележки

Ние гарантираме постоянно високо качество на нашите продукти. Продукти, различни от Triflex, не трябва да се използват със системи Triflex.

Съветите, които даваме във връзка с приложението на нашите продукти, се основават на задълбочено развитие и дългогодишен опит и са правилни, доколкото ни е известно. Предвид множеството изисквания на място, при най-разнообразни условия, от потребителя се изисква да тества пригодността на продукта за съответната цел. Техническата информация подлежи на промяна без предизвестие в интерес на техническия напредък или подобряването на нашите продукти.

Описание на продукта



Освен за пътна маркировка, маркиращата боя **Preco Line 300** е подходяща и за маркиране на подове на халета или паркоместа. В халета Preco Line 300 се използва на пътеки, където трябва да издържа само на ниски механични натоварвания. Икономичният Preco Line 300 е много подходящ за това конкретно приложение.

Тънкослойната маркировка се използва върху асфалтови и бетонови настилки. Специални цветове се предлагат при поискване.



- Устойчив на алкали
- Напълно залепена адхезия
- Устойчив на атмосферни влияния
- Физическо изсушаване
- Ниско ниво на разтворител