

Triflex Concrete Repro 3K



Информация за продукта

Приложения

Triflex Concrete Repro 3K се използва за дълготрайни ремонти на пътища и настилки. Разтворът може да се използва за запълване, свързване и препрофилиране на бетонни повърхности, например за запълване на дупки и празнини, препрофилиране на ръбове и изравняване на повърхности.

Имоти

3-компонентно, пигментирано, бързо втвърдяващо се свързващо вещество (PMMA).

Triflex Concrete Repro 3K предлага следните характеристики:

- Висока издръжливост
- Механично здрав и устойчив на износване
- Може да се прекара бързо
- Гъвкави възможности за приложение
- Може да се обработва с различни дебелини на слоя
- Без разтворители

Размер на опаковката

Барaban/хартиен чувал

Лято	Зима
4,00 кг	4.00 kg
24,00 кг	Основна смола Triflex Repro R
	24.00 kg Triflex Concrete Repro S прах
0,10 кг	0,20 кг Triflex катализатор
28,10 кг	28,20 кг Triflex Concrete Repro 3K

Цвета

7038 Ахат сив

Съхранение

Може да се съхранява неотворен и несмесен за прил. 12 месеца на хладно и сухо място над 0 °C. Съхранявайте контейнерите далеч от пряка слънчева светлина, когато сте на склад и на строителната площадка.

Условия за ползване

Triflex Concrete Repro 3K може да се нанася при температури на основата и околната среда между 0 °C и +35 °C. В затворени помещения винаги осигурявайте принудителна вентилация с минимум 7-кратен въздухообмен на час.



Подготовка на субстрата

Грунд: Triflex Ceryl Primer 276/287 се използва като грунд за осигуряване на адхезия на основата върху абсорбиращи основи като бетон или замазка. Всички основи трябва да са здрави, сухи и без разхлабени или намаляващи адхезията частици. Адхезията към основата трябва да се тества за всеки отделен случай.

По време на нанасяне температурата на повърхността трябва да бъде поне 3 °C над точката на оросяване. Под него може да се образува отделителен филм от влага върху повърхността, върху която ще се работи (DIN 4108-5, табл. 1). Вижте таблицата с точки на оросяване.

Инструкции за смесване

24 kg прах Triflex Concrete Repro S се смесват с 4 kg основна смола Triflex Repro R с бавно работеща смесителна машина, докато изчезнат бучките.

След това съответният Triflex Catalyst се добавя в бавно работещата смесителна машина, докато няма повече бучки.

Време за разбъркване най-малко 2 минути.

Съотношение на смесване

Температурен диапазон от:

0 °C до +15 °C 4,00 kg основна смола + 0,20 kg катализатор
+15°C до +35°C 4,00 kg основна смола + 0,10 kg катализатор

Разход на материал

Прил. 2,00 kg/m² на mm дебелина върху гладка равна повърхност. Покривността може да варира в зависимост от естеството на основата.

Жизненост

Прил. 10 минути при +20 °C

Прил. 15 мин. при +5 °C

Triflex Concrete Repro 3K



Информация за продукта

Време за съхнене

Устойчив на дъжд след: прикл. 25 мин. при +20°C

Устойчив след/може да бъде преодолян след: прикл. 30 мин. при +20°C

Бележки за специални опасности

Вижте Информационния лист за безопасност, раздел 2

Съвети за безопасност

Вижте Информационния лист за безопасност, раздели 7 и 8

Мерки при пожар или авария

Вижте Информационния лист за безопасност, раздели 4, 5 и 6

Общи бележки

Ние гарантираме постоянно високо качество на нашите продукти. Продукти, различни от Triflex, не трябва да се използват със системи Triflex.

Съветите, които даваме във връзка с приложението на нашите продукти, се основават на задълбочено развитие и дългогодишен опит и са правилни, доколкото ни е известно. Предвид множеството изисквания на място, при най-разнообразни условия, от потребителя се изисква да тества пригодността на продукта за съответната цел.

Техническата информация подлежи на промяна без предизвестие в интерес на техническия напредък или подобряването на нашите продукти.