

Уплътнителен разтвор Triflex Cryl

Информация за продукта

Приложения

Уплътнителната замазка Triflex Cryl се използва за:

- Уплътнителни преработки на детайлите при монтаж или ремонт (слягане) на капаци на дерета и водостоци в пътни настилки.
- Уплътняване на фуги след полагане на контактни вериги (индукционни вериги); уплътнение на сондажната сърцевина.
- Уплътняване на бетонни тръбни маншети, фуги и тръбни връзки.
- Уплътняване на вдлъбнатини, детайли при монтаж или ремонт на нови стълбове и водостоци на балкони.

Имоти

2-компонентен пигментиран уплътнителен разтвор на основа от полиметилметакрилатна смола (PMMA). Triflex Cryl Sealing Mortar предлага следните характеристики:

- Изравняване на повърхността
- Бързо втвърдяване
- Устойчив на атмосферни влияния
- Водоустойчив
- Гъвкав
- Устойчива на износване
- Без разтворители
- UV устойчиви
- Подходящ за движение на автомобили
- Издържа на големи механични натоварвания

Размер на опаковката

Барабан/хартиен чувал

5,00 кг Triflex Cryl Sealing Mortar R основна смола

20,00 кг Triflex Cryl Sealing Mortar S на прах

25.00 кг

Цвят

7021 Тъмносиво

Съхранение

Може да се съхранява неотворен и несмесен за прикл. 6 месеца на хладно и сухо място над точката на замръзване. Съхранявайте контейнерите далеч от пряка слънчева светлина, когато сте на склад и на строителната площадка.



Условия за ползване

Triflex Cryl Sealing Mortar може да се използва при температура на основата и околната среда от минимум 0 °C и максимум +35 °C. В затворени помещения винаги осигурявайте принудителна вентилация с минимум 7-кратен въздухообмен на час.

Подготовка на субстрата

Основата трябва да е здрава, суха и без разхлабени или намаляващи адхезията частици. Уверете се, че са взети структурни мерки за предотвратяване на проникването на влага отдолу. Адхезията към основата трябва да се тества за всеки отделен случай.

По време на нанасяне температурата на повърхността трябва да бъде поне 3 °C над точката на оросяване. Под това може да се образува отделящ филм от влага върху повърхността, върху която ще се работи (DIN 4108-5, таблица 1). Вижте таблицата с температурата на точката на оросяване.

Инструкции за смесване

20 kg Triflex Cryl Sealing Mortar S прах се смесва с 5,00 kg Triflex Cryl Sealing Mortar R базова смола в бавно работеща смесителна машина, докато изчезнат бучките. Не е необходимо добавяне на катализатор!

Време за разбъркване най-малко 2 мин. Прехвърлете в друг съд и разбъркайте отново.

Съотношение на смесване

Съотношението на смесване съответства на размера на опаковката.

1 : 4 тегловни части/основна смола : прах

Разход на материал

Прикл. 1,90 kg/l върху гладка, равна повърхност

Triflex Cryl запечатващ разтвор



Информация за продукта

Жизненост

Прибл. 15 минути при +20 °C

Време за съхнене

Устойчив на дъжд след: прибл. 30 мин. при +20 °C

Устойчив след: прибл. 1 час при +20 °C

Бележки за специални опасности

Вижте Информационния лист за безопасност, раздел 2

Съвети за безопасност

Вижте Информационния лист за безопасност, раздели 7 и 8

Мерки при пожар или авария

Вижте Информационния лист за безопасност, раздели 4, 5 и 6

Общи бележки

Ние гарантираме постоянно високо качество на нашите продукти. Продукти, различни от Triflex, не трябва да се използват със системи Triflex.

Съветите, които даваме във връзка с приложението на нашите продукти, се основават на задълбочено развитие и дългогодишен опит и са правилни, доколкото ни е известно. Предвид множеството изисквания на място, при най-разнообразни условия, от потребителя се изисква да тества пригодността на продукта за съответната цел. Техническата информация подлежи на промяна без предизвестие в интерес на техническия напредък или подобряването на нашите продукти.