

# Triflex Easy Repair Set Asphalt



## Информация за продукта

### Приложения

Triflex Easy Repair Set Asphalt се използва с дебелина на слоя от 5 до 50 mm за ремонтни и изравняващи работи на асфалтови покрития.

### Имоти

2-компонентен полимерен хоросан с основа от полиметилметакрилатна смола (PMMA). Triflex Easy Repair Set Asphalt предлага следните характеристики:

- Бързо втвърдяване
- Устойчив на атмосферни влияния
- Пигментиран
- Устойчива на износване
- UV устойчиви
- Подходящ за движение на автомобили
- Издържа на големи механични натоварвания

### Размер на опаковката

Барабан

1,25 kg асфалтова смола Triflex Easy Repair

10,00 kg асфалтов прах Triflex Easy Repair

11,25 kg Не е необходимо добавяне на катализатор!

### Цветове

7022 Умбър сиво

### Съхранение

Може да се съхранява неотворен и несмесен за припл. 6 месеца на хладно и сухо място над точката на замръзване. Съхранявайте контейнерите далеч от пряка слънчева светлина, когато сте на склад и на строителната площадка.

### Условия за ползване

Triflex Easy Repair Set Asphalt може да се използва при температура на основата и околната среда от минимум 0 °C и максимум +35 °C. В затворени помещения винаги осигурявайте принудителна вентилация с минимум 7-кратен въздухообмен на час.



### Подготовка на субстрата

Предварително обработените основи трябва да са здрави, сухи и без разхлабени или намаляващи адхезията частици. Адхезията към основата трябва да се тества за всеки отделен случай.

По време на нанасяне температурата на повърхността трябва да бъде поне 3 °C над точката на оросяване. Под това може да се образува отделящ филм от влага върху повърхността, върху която ще се работи (DIN 4108-5, таблица 1). Вижте таблицата с температурата на точката на оросяване.

### Инструкции за смесване

10 kg прах се смесват с 1,25 kg основна смола с бавно работеща смесителна машина, докато се получи гладка консистенция.

Не е необходимо добавяне на катализатор! Време за разбъркване най-малко 2 минути.

### Съотношение на смесване

Съотношението на смесване съответства на размера на опаковката. 1,25: 10 тегловни части/основна смола: прах

# Triflex Easy Repair Set Asphalt



## Информация за продукта

### Разход на материал

Прибл. 2,00 kg/m<sup>2</sup> на mm дебелина върху гладка равна повърхност. Обем с минимална дебелина на слоя 5 mm: прибл. 11 kg/m<sup>2</sup>.

### Жизненост

Прибл. 15 минути при +20°C

### Време за съхнене

Устойчив на дъжд след: прибл. 45 мин. при +20 °C  
Устойчив след: прибл. 30 мин. при +20 °C

### Бележки за специални опасности

Вижте Информационния лист за безопасност, раздел 2

### Съвети за безопасност

Вижте Информационния лист за безопасност, раздели 7 и 8

### Мерки при пожар или авария

Вижте Информационния лист за безопасност, раздели 4, 5 и 6

### Общи бележки

Ние гарантираме постоянно високо качество на нашите продукти. Продукти, различни от Triflex, не трябва да се използват със системи Triflex.

Съветите, които даваме във връзка с приложението на нашите продукти, се основават на задълбочено развитие и дългогодишен опит и са правилни, доколкото ни е известно. Предвид множеството изисквания на място, при най-разнообразни условия, от потребителя се изисква да тества пригодността на продукта за съответната цел. Техническата информация подлежи на промяна без предизвестие в интерес на техническия напредък или подобряване на нашите продукти.