

Triflex FlexFiller

Информация за продукта

Приложения

Triflex FlexFiller се използва за уплътняване на фуги.

Имоти

2-компонентна пигментирана уплътнителна смес на основа от полиметилметакрилатна смола (PMMA). Triflex FlexFiller предлага следните функции:

- Изравняване на повърхността
- Бързо втвърдяване
- Устойчив на атмосферни влияния
- Водоустойчив
- Гъвкав
- Издържа на механични натоварвания
- Устойчива на износване
- UV устойчиви

Размер на опаковката

Барабан

Лято	Зима
10.00кг	10,00 кг Основна смола Triflex FlexFiller
0.20кг	0,60 кг Трифлекс катализатор (2 x / 6 x 0,10 kg)
10.20кг	10,60 кг

Цвета

- 7032 Камъче сиво
- 7043 Трафик сиво В

Съхранение

Може да се съхранява неотворен и несмесен за прикл. 6 месеца на хладно и сухо място над точката на замръзване. Съхранявайте контейнерите далеч от пряка слънчева светлина, когато сте на склад и на строителната площадка.

Условия за ползване

Triflex FlexFiller може да се нанася при температура на повърхността и околната среда от минимум 0 °C и максимум +35 °C. В затворени помещения винаги осигурявайте принудителна вентилация с минимум 7-кратен въздухообмен на час.



Подготовка на субстрата

Основата трябва да е здрава, суха и без разхлабени или намаляващи адхезията частици. Уверете се, че са взети структурни мерки за предотвратяване на проникването на влага отдолу. Адхезията към основата трябва да се тества за всеки отделен случай.

По време на нанасяне температурата на повърхността трябва да бъде поне 3 °C над точката на оросяване. Под това може да се образува отделящ филм от влага върху повърхността, върху която ще се работи (DIN 4108-5, таблица 1). Вижте таблицата с температурата на точката на оросяване.

Инструкции за смесване

След старателно смесване на основната смола, съответното количество катализатор се добавя и се смесва с бавно работеща смесителна машина, докато няма повече бучки. Време за разбъркване минимум 2 мин. Малки количества могат да се разбъркват с клечка.

Съотношение на смесване

Температурен диапазон

- 0 °C до +5 °C 10,00 кг основна смола + 0,60 кг катализатор
- +5 °C до +15 °C 10,00 кг основна смола + 0,40 кг катализатор
- +15°C до +35°C 10,00 кг основна смола + 0,20 кг катализатор

Разход на материал

Прикл. 2,20 kg/m² на mm дебелина върху гладка равна повърхност

Жизненост

Прикл. 15 минути при +20 °C

Време за съхнене

- Устойчив на дъжд след: прикл. 30 мин. при +20 °C
- Устойчив след: прикл. 3 часа при +20 °C



Информация за продукта

Бележки за специални опасности

Вижте Информационния лист за безопасност, раздел 2

Съвети за безопасност

Вижте Информационния лист за безопасност, раздели 7 и 8

Мерки при пожар или авария

Вижте Информационния лист за безопасност, раздели 4, 5 и 6

Общи бележки

Ние гарантираме постоянно високо качество на нашите продукти. Продукти, различни от Triflex, не трябва да се използват със системи Triflex.

Съветите, които даваме във връзка с приложението на нашите продукти, се основават на задълбочено развитие и дългогодишен опит и са правилни, доколкото ни е известно. Предвид множеството изисквания на място, при най-разнообразни условия, от потребителя се изисква да тества пригодността на продукта за съответната цел. Техническата информация подлежи на промяна без предизвестие в интерес на техническия напредък или подобряването на нашите продукти.