

# Triflex ParkLine

## Информация за продукта

### Приложения

Triflex ParkLine се използва като тънкослойна маркировка за външно паркиране и поставяне области.

### Имоти

Двухкомпонентната боя с ниско съдържание на разтворители Triflex ParkLine с високо съдържание на твърдост има епоксидна смола (EP) база и предлага следните характеристики:

- Исключителна издръжливост
- Устойчив на срязващи сили
- Кратко време за съхнене
- Устойчив на масло и бензин
- UV устойчиви
- Устойчив на абразия

### Изграждане на системата

Triflex Than Primer L 1K – за уплътняване на бетонната основа и осигуряване на адхезия на основата.

Triflex ParkLine – маркиране с непрекъсната линия с дебелина на слоя от 0,3 до 0,6 мм.

### Размер на опаковката

Барабан/метална кутия  
20,00 кг основен компонент Triflex ParkLine  
1,00 кг Triflex ParkLine втвърдяващ компонент  
21,00 кг

### Цвета

1023 Трафик жълто  
9010 Бяло

### Съхранение

Може да се съхранява неотворен и несмесен за прикл. 6 месеца на хладно и сухо място над точката на замръзване. Пазете контейнера от пряка слънчева светлина, дори на строителната площадка.

### Инструкции за смесване

Смесете основния компонент и добавете втвърдителя с помощта на бавно работеща смесителна машина. Време за разбъркване най-малко 2 минути. Прехвърлете в друг съд и разбъркайте отново.



### Съотношение на смесване

Съотношението на смесване съответства на размера на опаковката. 20: 1 тегловна част/основа: Смола: Втвърдител

### Начини на приложение

Нанасяне чрез пръскане с помощта на безвъздушен или сгъстен въздушен метод.

### Разход на материал

Triflex ParkLine, плътност прикл. 1,55 g/cm<sup>3</sup>.  
Необходим обем прикл. 0,93 kg/m<sup>2</sup> с дебелина на слоя 0,6 mm.  
Формула за изчисление:  
Ширина на линията (m) x дължина на линията (m) x обем (kg/m<sup>2</sup>) = необходим обем за площ (kg)

Определяне на дебелината на сухия слой:

|                        |       |       |        |
|------------------------|-------|-------|--------|
| Дебелина на мокър филм | 300µm | 400µm | 600 µm |
| Дебелина на сухия слой | 160µm | 215µm | 320 µm |

### Жизненост

Прикл. 12 часа при +20 °C

### Време за съхнене

Може да се ходи след: прикл. 2 часа при +20 °C  
Устойчив след: прикл. 4 часа при +20 °C

# Triflex ParkLine

## Информация за продукта

### Бележки за специални опасности

Вижте Информационния лист за безопасност, раздел 2

### Съвети за безопасност

Вижте Информационния лист за безопасност, раздели 7 и 8

### Мерки при пожар или авария

Вижте Информационния лист за безопасност, раздели 4, 5 и 6

### Общи бележки

Ние гарантираме постоянно високо качество на нашите продукти. Продукти, различни от Triflex, не трябва да се използват със системи Triflex.

Съветите, които даваме във връзка с приложението на нашите продукти, се основават на обширно развитие и дългогодишен опит и са правилни, доколкото ни е известно. Предвид множеството изисквания на място, при най-разнообразни условия, от потребителя се изисква да тества пригодността на продукта за съответната цел. Техническата информация подлежи на промяна без предизвестие в интерес на техническия напредък или подобряването на нашите продукти.

## Описание на продукта



Triflex ParkLine се използва за маркиране на външни паркинги и зони за паркиране. Двухкомпонентната боя с ниско съдържание на разтворители и високо съдържание на твърдо вещество, която има основа от епоксидна смола, може да се използва върху асфалтови и бетонни повърхности. Пръскащият се Triflex ParkLine предлага отлична адхезия, дори върху основи с остатъчна влага. Благодарение на кратките времена на съхнене, времето за затваряне също е много кратко.



- Исключителна издръжливост
- Устойчив на срязващи сили
- Висока непрозрачност